

TEKNİK DATALAR
Streç Film 17-23 mic.

Test		Sonuçlar (film kalınlığına göre)			
		Referans Metodu	Birim	17 micron	23 micron
Densite		ASTM D1505	gr/cm	0.918	0.918
Akma Dayanımı	MD	ASTM D882	mpa	8.1	8.6
	TD			8	8.5
Kopmada Gerilme Direnci	MD	ASTM D882	mpa	47	45
	TD			22	21
Kopma Anında Uzama	MD	ASTM D1525	%	360	450
	TD			640	720
Dart Düşürme Darbe Testi		ASTM D1709	gr	140	155
Elmendorf Yırtılma Testi	MD	ASTM D1922	g/25 mic	130	150
	TD			500	550
Delinme Direnci		Sabic Metodu	j/mm	75	80
Bulanıklık		ASTM D1003	%	2	2
Parlaklık (60°)		ASTM D523	%	85	85
En			cm	10-160	10-160
Masura Göbek Çapı		-	inç	1-2-3	1-2-3

Masura	cm	inç	En (mm)	Ağırlık (gr)
	7.62	3	500	1050
	7.62	3	500	750
	5.08	2	500	350
	5.08	2	500	500
	5.08	2	500	700
	3.81	1.5	400	200