

TEKNİK ÖZELLİKLER
Streç Film
3-Kat LLDPE

No	Test	Birim	(ASTM) Test Metodu	Sonuç
1	Erime Akis İndeksi	gr/10 dak.	D-1238	1
2	Densite	gr/cm	D-1505	0.923
3	Kopma Çekme Dayanımı (MD/TD)	mpa	D-882	43/30
4	Kopma Ani Uzama (MD/TD)	%	D-1525	500/780
5	Elmendorf Yırtılma Testi (MD/TD)	g/25mic	D-1922	150/600
6	Dart Düşürme Testi	gr	D-1709	150
7	Delinme Direnci	j/mm	Sabic Metodu	90
8	Bulaniklik	%	D-1003	1.5
9	Parlaklık (60°)	%	D-523	85
10	Kalinlık	mikron	-	10-50
11	En	cm	-	10-160
12	Masura Çapı	inç	-	1-2-3